

Roth

Compact®

FLEX

FIX

DK

VVS nr. 339349.818

Roth Compact® FLEX FIX er en cementbaseret, fleksibel lim som sikrer fuld limdækning og en høj vedhæftning i forbindelse med Roth Compact® system.

NO

NRF nr. 837 01 58

Roth Compact® FLEX FIX er et sementbasert, fleksibelt lim som sikrer full limdekning og høy heftfasthet i forbindelse med Roth Compact® system.

SV

RSK nr. 242 11 12

Roth Compact® FLEX FIX är ett cementbaserat, flexibelt lim avsett för Roth Compact® system.

FI

LVI-no. 207 06 69

Roth Compact® FLEX FIX on sementtipohjainen, joustava liima Roth Compact® system -asennuksia varten.

**25
KG**

Art.nr. 17339349.818



Compact® FLEX FIX – 25 KG



DK IRRITERENDE
NO IRRITERENDE
SV IRRITERANDE
FI HAITALLISTA JA
ÄRSYTTÄVÄÄ

DK Roth Compact® FLEX FIX
Cement 30 – 60 %

Undgå kontakt med huden og øjnene. Får man stoffet i øjnene, skyl da straks med store mængder vand og kontakt læge. Ved utilstrækkelig ventilation, skal der benyttes åndedrætsværn.

Brug egnede beskyttelseshandsker og briller/Ansigtværn.

Opbevares utilgængeligt for børn.

MAL kode 00-4 (1993).

NO ROTH Compact® FLEX FIX
Sement 30-60%

Unngå kontakt med hud og øyne. Får man stoffet i øynene, skyll umiddelbart med store mengder vann og kontakt lege. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal det benyttes åndedrettsvern.

Bruk egnede hansker og briller/ansiktswer.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

SV Roth Compact® FLEX FIX
Cement 30-60%

Undvik kontakt med hud och ögon.
Vid ögonkontakt skölj omedelbart med mycket vatten och kontakta läkare. Vid otillräcklig ventilation skall det användas punktut sug.

Använd lämpliga skyddshandskar och skyddsglasögon/ansiktsskydd.

Förvaras oåtkomligt för barn.

FI Roth Compact® FLEX FIX
Sementtiä 30-60%

Haitallista jaärsyttävä Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ihokosteketus Voi aiheuttaa herkistymistä. Varottava kemikaalin loutumista iholle ja siimiin.

Roiskeet silmistä huuhdeltava Välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käyttävä spoivia soujakäsineitä.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

DK

Roth Compact® FLEX FIX

Beskrivelse

Roth Compact® FLEX FIX er en cementbaseret, fleksibel lim som sikrer fuld limdækning og en høj vedhæftning i forbindelse med Roth Compact® system.

Anvendelsesområder

Roth Compact® FLEX FIX er specielt udviklet til brug i forbindelse med Roth Compact® system, og har derfor god vedhæftningsevne til trykfast EPS og aluminium.

Roth Compact® FLEX FIX bruges til både at fæstne Compact® systempladen til undergulvet og til at lime fliser direkte på pladen.

Roth Compact® FLEX FIX er også egnet til limning af keramiske fliser til andre underlag hvor der ønskes en høj fleksibilitet.

Brugsanvisning

Forbehandling af underlaget

Fladen skal være fri for løse partikler, støv, fedt m.m. Ved usikkerhed bør underlaget affedtes med en fortyndet salmiak opløsning.

Opblanding

Hæld først rent vand i blandebeholderen, ca. 6 liter vand til 25 kg Roth Compact® FLEX FIX. Opblandingen foretages med et langsomtgående piskeris monteret på en boremaskine. Blandingstid ca. 2 minutter til massen er uden klumper. Lad flisemørtlen hvile i 3-5 minutter, inden massens konsistens eventuelt justeres med lidt mere vand. Der må maks. tilsættes 6,6 liter vand pr. 25 kg sæk.

Efter opblanding kan massen forarbejdes i 60-90 minutter. Tilsæt ikke mere vand, når massen begynder at størkne. I vinterhalvåret bør sækkene tilnærmelsesvis have rumtemperatur før brug, alternativt kan der benyttes lunkent vand (max. +30° C).

Anvendelse

Fordel limen med tandspartlens glatte side og arbejd limen godt ned i underlaget. Derefter bearbejdes limen med en tandspartel med buet fortanding. Tandstørrelsen vælges ud fra anbefalet limforbrug, jo større flise, jo større tanding.

Roth Compact® FLEX FIX har normalt en åbentid på 10-15 minutter. Vær opmærksom på, at høje temperaturer og/eller lav relativ luftfugtighed, træk, underlag med kraftig sugeevne m.m. kan nedsætte åbentiden væsentligt. Det skal derfor hele tiden kontrolleres, at limen ikke er hærdet så meget, at der dannes hud, når flisen lægges. Påfør ikke limen på for store områder ad gangen.

Redskaber rengøres med vand.

Tørretid (ved 18°C)

Normalt kan gulvet betrædes efter 6-8 timer (ved 18° C) og fugning kan foretages.

Forbrug

Ca. 4 kg Roth Compact® FLEX FIX pr. m² på hver side af pladerne.

Opbevaring

Opbevares tørt. Bør anvendes indenfor 24 måneder.

VVS nr. 339349.818

NO

Roth Compact® FLEX FIX

Beskrivelse

Roth Compact® FLEX FIX er et sementbasert, fleksibelt lim som sikrer full limdekning og høy heftfasthet i forbindelse med Roth Compact® system.

Bruksområder

Roth Compact® FLEX FIX er spesielt utviklet for bruk i forbindelse med Roth Compact® system og har derfor god heft både til trykkfast EPS og aluminium.

Roth Compact® FLEX FIX brukes både til å feste Compact® system platen til undergulvet og til å lime fliser rett på platen.

Roth Compact® FLEX FIX er også egnet til liming av keramiske fliser til andre underlag der det er ønskelig med høy fleksibilitet

Bruksanvisning

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett osv. Ved usikkerhet bør underlaget avfettes med en fortennet salmiakk løsning.

Utblanding

Hell først rent vann i blandekaret, ca. 6 liter vann til 25 kilo Roth Compact® FLEX FIX. Utblanding foretas med drill med blandevisp. Blandingstid ca 2 minutter til klumpfri masse. La massen stå i 3-5 minutter. Massen kan nå justeres til ønsket konsistens, men ikke bruk mer enn 6,5 liter vann til 25 kg.

Brukstid utblandet masse er 60-90 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. I den kalde årstid bør sekkene ha tilnærmet romtemperatur før bruk, alternativt kan det benyttes lunkent vann (max. +30°C).

Påføring

Dra ut limet med glattsiden og arbeid limet godt ned på underlaget. Deretter tannes limet opp med en tannsparkel med buet tanning. Tannstørrelsen velges ut fra behovet for lim mengde.

Jo større flis jo større tanning.

Roth Compact® FLEX FIX har normalt en åpen tid på 10-15 minutter.

Høy temperatur og/eller lav relativ fuktighet kan imidlertid redusere åpentiden med flere minutter. Det må derfor hele tiden kontrolleres at limet ikke har skinnherdet når flis legges. Påfør ikke limet på for store områder om gangen.

Redskap rengjøres med vann.

Tørketid (ved 18°C)

Normalt kan gulvet betredes etter 6-8 timer (ved 18°C) og fuging kan foretas.

Forbruk

Ca. 4 kg Roth Compact® FLEX FIX pr. m² på hver side av platene.

Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år

NRF nr. 837 01 58

SV

Roth Compact® FLEX FIX

Beskrivning

Roth Compact® FLEX FIX är ett cementbaserat, flexibelt lim avsett för Roth Compact® system.

Användningsområde

Roth Compact® FLEX FIX är speciellt utvecklat för användning tillsammans med Roth Compact® system och har därför god vidhäftning både mot tryckfast EPS och aluminium.

Roth Compact FLEX FIX användes både till att fästa system skivorna mot underlaget och till att limma klinker direkt mot skivan. Roth Compact® FLEX FIX är också ämnat för limning av keramiska plattor till andra underlag där det önskas en hög flexibilitet.

Bruksanvisning

Förarbete-Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Vid minsta osäkerhet bör underlaget avfettas med en förtunnad salmiak lösning, alternativt T-röd.

Blandning

Häll först rent vatten i blandningskärlet, ca. 6 liter vatten till 25 kilo Roth Compact® FLEX FIX. Blandningen sker med en långsamgående blandningsvisp. Blandningstid ca 2 minuter för att få en klumpfri massa. Låt massan stå i 3-5 minuter. Massan kan därefter justeras till önskad konsistens, max vattenspädning är 6,5 liter vatten per 25 kg säck.

Användningstiden för utblandad massa är 60-90 minuter. Tillsätt inte mer vatten när massan börjar styvna. Under den kalla årstiden bör säckarna ha ungefär rumstemperatur vid användning, alternativt kan det användas ljummet vatten (max. +30°C).

Användning

Dra ut limmet med tandspackelns släta sida och arbete ner limmet ordentligt i underlaget. Därefter kammas limmet upp i ett vågformigt mönster med en tandspackel. Tandstorleken väljs med hänsyn till rekommenderad limåtgång i förhållande till plattornas storlek.

Roth Compact® FLEX FIX är normalt diffusionsöppen under 10-15 minuter.

Hög temperatur och/eller låg relativ fuktighet kan emellertid reducera öppningstiden med flera minuter. Man måste därför hela tiden kontrollera att limmet inte har ythärdat när klinkern läggs. Applicera inte limmet på för stora områden åt gången.

Redskap rengöres i vatten.

Torktid (vid 18°C)

Golv monterat med Roth Compact® FLEX FIX kan normalt beträdas och fogas efter 6-8 timmar (vid 18° C).

Materialåtgång

Minimum 4 kg Roth Compact® FLEX FIX/m² på var sida av Compact® skivan.

Lagring

Lagras torrt i 2 år.

RSK nr. 242 11 12



Compact® FLEX FIX - 25 KG

FI

Kuvaus

Käyttöalue

Roth Compact® FLEX FIX on kehitetty erityisesti käytettäväksi Roth Compact® system -asennuksissa ja se tarttuu hyvin sekä paineenkestävään EPS-eristeeseen että alumiiniin.

Roth Compact® FLEX FIX -liimaa käytetään sekä levyjen kiinnittämiseen alustaan että laattojen liimaamiseen levyn päälle. Roth Compact® FLEX FIX on myös tarkoitettu keraamisten laattojen kiinnittämiseen muihin alustoihin, kun vaaditaan hyvää joustavuutta.

Käyttöohje

Valmistelut/alusta

Alustassa ei saa olla irtonaista roskaa, pölyä, rasvaa tms. Mikäli alusta saattaa olla vähänkin rasvainen, rasva tulee poistaa laimennetulla salmiakkiliuoksella tai denaturoidulla etanolilla.

Sekoitus

Laita ensin sekoitusastiaan puhdasta vettä, n. 6 litraa vettä 25 kiloon Roth Compact® FLEX FIX -liimajauhetta. Liima sekoitetaan hitaasti pyörivällä sekoitusvispilällä. Liimaa sekoitetaan n. 2 minuuttia, jotta saadaan aikaan tasainen massa. Massan annetaan vetäytyä 3-5 minuuttia. Massan koostumusta voidaan muuttaa haluttaessa, mutta vettä saa olla enintään 6,5 litraa 25 kg:n säkkiä kohti.

Sekoitetun massan käyttöaika on 60-90 minuuttia. Älä lisää vettä, kun massa alkaa jähmettyä. Kylmänä vuodenaikana säkkien tulee olla käyttövaiheessa huoneenlämpöisiä tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää haaleaa (max +30 °C) vettä.

Käyttö

Levitä liimaa hammastetun lastan sileällä puolella ja levitä liima kunnolla alustaan. Levitä liima sitten aaltomaiseksi hammastettua lastaa käyttäen. Hammastuksen koko riippuu suositeltavasta liimamäärästä suhteessa laattojen kokoon.

Roth Compact® FLEX FIX -liiman normaali työstöaika on 10-15 minuuttia.

Korkea lämpötila ja/tai ilman alhainen suhteellinen kosteus voivat kuitenkin lyhentää työstöaikaa useita minutteja. Siksi on koko ajan valvottava, ettei liima kuivu pinnaltaan, kun laattoja asetetaan paikoilleen. Älä levitä liimaa kerrallaan liian suurelle alueelle. Työvälineet puhdistetaan vedellä.

Kuivumisaika (18 °C:een lämpötilassa)

Roth Compact® FLEX FIX -liimaa käyttäen asennetulla lattialla voidaan kävellä ja se voidaan saumata 6-8 tunnin kuluttua (18 °C:een lämpötilassa).

Materiaalin menekki

Vähintään 4 kg/m² Roth Compact® FLEX FIX-levyn kummallekin puolelle.

Säilytys

Säilyy kuivassa 2 vuotta.

LVI no. 207 06 69



Compact® FLEX FIX

DK

VVS nr. 339349.818

NO

NRF nr. 837 01 58

SV

RSK nr. 242 11 12

FI

LVI-no. 207 06 69