

Roth Compact® Primer

(DK)

Beskrivelse

Roth Compact® Primer er en cementbaseret, høj-fleksibel primer som sikrer god vedhæftning mellem Roth Compact® System og efterfølgende produkter, for eksempel et hvilket som helst fabrikat af fliseklæber og selvnivillerende gulvspartelmasse. Roth Compact® Primer har en hurtigt udviklende styrke så efterfølgende arbejder kan udføres allerede efter 2 timer.

Anvendelsesområde

Roth Compact® Primer er specielt udviklet til Roth Compact® System. Primeren har en unik vedhæftning til aluminium og sikrer derfor en rigtig god forbindelse imellem Roth Compact® pladerne og andre produkter som skal binde til pladerne. Minimum temperatur for påføring er + 6°C, dette gælder også for underlaget.

Klargøring af underlag

Overfladen skal være helt fri for løse partikler, støv, fedt etc.

Compact pladerne skal affettes med en fortyndet salmiak opløsning i blandingsforholdet 3 – 4 hætter til 10 liter vand.

Opblanding

Start med at hælde rent vand i en spand eller lignende, ca. 2 liter vand til 10 kg Roth Compact® Primer.

Blanding skal ske med en high-speed mixer (blandetid ca. 2 minutter) indtil blandingen er helt uden klumper. Lad blandingen hvile i ca. 1 minut, før der eventuelt tilsættes en lille smule mere vand.

Maximum tilsætning af vand er 2,1 liter pr. 10 kg primer.

Den færdige blanding skal anvendes indenfor 20 minutter.

OBS! der må ikke tilsættes mere vand når blandingen er begyndt at hærde!

I koldt vejr skal Roth Compact® Primer have tilnærmelsesvis rumtemperatur inden det blandes med vand.

Påføring

Roth Compact® Primer hældes direkte ud på det klargjorte underlag. Fordel blandingen med en stor bred malerrulle. Korrekt lagtykkelse er omkring 1 mm (maksimum 5 mm). Roth Compact® Primer må ikke anvendes til opretning af underlaget eller til opbygning af fald!

Forbrug

1 - 1,5 kg/m²

Tørretid (ved +18°C)

Roth Compact® Primer hærder indenfor 90 – 120 min.

Opbevaring

Opbevares tørt. Bør anvendes indenfor 1 år fra produktionsdato.

VVS nr.: 339349.810

For yderligere information henvises til: www.roth-nordic.dk

Teknisk data

Blandeforhold	2 – 2,1 liter/10 kg
Konsistens	Delvis flydende
Forarbejdsningstid	20 minutter
Tørretid	2 timer v. +18°C
Vedhæft til aluminium	> 1,0 MPa

Hygiejne og sikkerhedsforanstaltninger ved arbejdet

Produktet indeholder cement som, når det blandes med vand, kan medføre irritation på hud, i øjne, i næse og hals slimhinder. Læs altid advarsler på emballagen før påbegyndelse af arbejdet. Se yderligere information på www.roth-nordic.dk eller scan QR koden.

(NO)

Beskrivelse

Roth Compact® Primer er en sementbasert, høy-fleksibel primer som sikrer god vedheft mellom Roth Compact® System og etterfølgende produkter, for eksempel et hvilket som helst fabrikat av fliselim og selvnivillerende avrettingsmasser. Roth Compact® Primer har en rask virketid så etterfølgende arbeider kan utføres allerede etter 2 timer.

Bruksområde

Roth Compact® Primer er spesielt utviklet til Roth Compact® System. Primeren har en unik vedheft til aluminium og sikrer derfor en god forbindelse mellom Roth Compact® platene og andre produkter som skal binde seg til platene. Minimum temperatur for påføring er + 6° C. Dette gjelder også for underlaget.

Klargjøring av underlag

Overflaten skal være helt fri for løse partikler, støv, fett etc.

Compact platene avfettes med en fortyndet salmiakk oppløsning i blandingsforholdet 3 – 4 hetter til 10 liter vann.

Opblanding

Start med å helle rent vann i et blandekar, ca. 2 liter vann til 10 kg Roth Compact® Primer.

Blanding skal gjøres med en high-speed mixer (blandetid ca. 2 minutter) helt til blandingen er helt uten klumper. La blandingen hvile i ca. 1 minutt før det eventuelt tilsettes litt mer vann.

Max tilsetning av vann er 2,1 liter pr. 10 kg primer.

Den ferdige blandingen må brukes i løpet av 20 minutter.

OBS! Det må ikke tilsettes mer vann når blandingen har startet å herde!

I kaldt vær skal Roth Compact® Primer ha tilnærmet romtemperatur før det blandes med vann.

Påføring

Roth Compact® Primer helles direkte ut på det klargjorte underlag. Fordel blandingen med en stor bred malerrulle. Korrekt lagtykkelse er ca 1 mm (maksimum 5 mm). Roth Compact® Primer må ikke brukes til avretting av underlaget eller til oppbygging av fall!

Forbruk

1 - 1,5 kg/m²

Tørretid (ved +18°C)

Roth Compact® Primer herder innenfor 90 – 120 min.

Oppbevaring

Oppbevares tørt. Bør anvendes i løpet av 1 år fra produktionsdato.

NRF nr.: 837 01 59

For ytterligere informasjon, se: www.roth-nordic.no

Teknisk data

Blandeforhold	2 – 2,1 liter/10 kg
Konsistens	Delvis flytende
Åpen tid	20 minutter
Etterfølgende arbeider	2 timer v. +18°C
Vedheft til aluminium	> 1,0 MPa

Hygiene og sikkerhetstiltak ved arbeidet

Produktet inneholder sement, som når det blandes med vann, kan medføre irritasjon på hud, i øyne, i nese og hals slimhinner.

Les alltid advarsler på emballasjen før påbegyndelse av arbeidet. Se ytterligere informasjon på www.roth-nordic.no, eller scan QR koden.

Roth



5 7 0 2 0 0 1 0 9 8 7 9

Roth Compact® Primer · Roth Compact® Primeri



(SE)

Beskrivning

Roth Compact® Primer är en cementbaserad, hög-flexibel primer som säkerställer god vidhäftning mellan Roth Compact® System och efterföljande produkter, till exempel fix eller avjämningssmassa. Roth Compact® Primer är snabbverkande så efterföljande arbeten kan utföras redan efter 2 timmar.

Användningsområde

Roth Compact® Primer är speciellt utvecklat för Roth Compact® System. Primern har en unik vidhäftning till aluminium och säkrar därför en riktigt god vidhäftning mellan Roth Compact® skivorna och andra produkter som ska fästas mot skivorna. Minimum temperatur för applicering är + 6°C, detta gäller också för underlaget.

Förberedelse av underlag

Ytan ska vara helt fri från lösa partiklar, damm, fett etc. Compactskivorna ska rengöras med ammoniakbaserat rengöringsmedel (typ Nitor Måla) i blandningsförhållande 1:10 (vid 23% ammoniak).

Blandning

Börja med att hålla rent vatten i ett blandningskar, ca 2 liter vatten till 10 kg Roth Compact® Primer. Blandning ska ske med en avsedd blandningsmixer (blandtid ca 2 minuter) tills blandningen är helt utan klumpar. Låt blandningen vila i ca 1 minut, om blandningen är för tjock kan man tillsätta lite mer vatten. Observera att maximalt vatteninnehåll är 2,1 liter per 10 kg primer. Den färdiga blandningen ska användas inom 20 minuter. OBS! Det ska inte tillsättas mer vatten när blandningen har börjat härdas. Vid kallt väder ska Roth Compact® Primer förvaras så att den uppnår rumstemperatur innan den blandas med vatten.

(FI)

Applicering

Roth Compact® Primer appliceras på det rengjorda underlaget. Fördela blandningen med en stor bred roller. Korrekt tjocklek är omkring 1 mm (maximalt 5 mm). Roth Compact® Primer ska inte användas till avjämning av underlaget eller till uppbyggnad av fall!

Förbrukning

1 - 1,5 kg/m²

Torktid (vid +18°C)

Roth Compact® Primer härdar färdigt inom 90 - 120 min.

Förvaring

Förvaras torrt. Bör användas inom 1 år från produktionsdatum.

RSK nr.: 243 43 96

För ytterligare information:
www.roth-nordic.se

Teknisk data

Blandningsförhållande	2 – 2,1 liter/10 kg
Konsistens	Delvis flytande
Bearbetningstid	20 minuter
Torktid	2 timmar vid +18°C
Vidhäftning till aluminium	> 1,0 MPa

Hygien- och säkerhetsföreskrifter vid arbete

Produkten innehåller cement som, när det blandas med vatten, kan medföra irritation på hud, i ögon och på slemhinnor i näsa och Hals. Läs alltid varningstext på emballaget innan arbetet påbörjas. Se ytterligare information på www.roth-nordic.se eller scanna QR koden.

(FI)

Kuvaus

Roth Compact® Primeri on sementtiseidaineinen, joustava pohjustusaine joka takaa hyvän tartunnan Roth Compact® järjestelmän ja sen päälle tuleville tuotteiden välille kuten minkä tahansa valmistajan laattaliima tai lattiatasoite.

Roth Compact® Primeri on nopeasti kuivuva tuote ja seuraavat työvaiheet on mahdollista suorittaa jo 2 tuntia primerin levityksen jälkeen.

Käyttöalue

Roth Compact® Primeri on kehitetty erityisesti osaksi Roth Compact® järjestelmää. Pohjustusaineella on ainutlaatuinen tartuntakapasiteetti alumiiniin. Primeri valmistaa siten todella hyvän tarttuvuuden Roth Compact® levyyn ja muihin tuotteisiin joka kiinnitetään levyyn. Alin asennuslämpötila on 6°C astetta, tämä koskee myös alustan lämpötilää.

Alustan valmistelu

Poista rasva Compact levystä rasvanpoistoaineella.

Sekoitus

Laita ensin sekoitusastian noin 2 litraa puhdasta vettä 10 kg Roth Compact® Primeria kohden. Primeria sekoitetaan n. 2 minuuttia (laastivispillä), jotta saadaan aikaan tasainen massa. Massan annetaan vetäytyä noin 1 minuutti. Massan koostumusta voidaan muuttaa haluttaessa, mutta vettä saa olla enintään 2,1 litraa / 10 kg:n primeria. Sekoitettun massan käyttöaika on 20 minuuttia. Älä lisää vettä, kun massa alkaa jäähmettyä. Kylmänä vuodenaikana primeri tulee olla käyttövaiheessa huoneenlämpöinen.

Käyttö

Roth Compact® Primer levitetään puhdistetulle pinnalle. Levitä seos isolla leveällä maalaustelalla. Oikea paksuus on noin 1 mm (max 5 mm). Roth Compact® Primeria ei saa käyttää lattian tasoitukseen tai lattiakallistusten tekemiseen!

Menekki

1 - 1,5 kg / m²

Kuivumisaika (+18°C)

Roth Compact® Primeri kovettuu täysin 90 - 120 minuutissa.

Varaostointi

Kuivassa. Käytettävä 1 vuosi valmistuspäivämäärästä.

LVI nro.: 2070664

Lisätietoja:
www.roth-nordic.fi

Tekniset tiedot

Sekoitusuhde	2 – 2,1 litraa/10 kg
Koostumus	Puoliokiinteä
Työstöaika	20 minuuttia
Kuivumisaika	2 tuntia kun min. + 18°C
Kiinnitys alumiiniin	> 1,0 MPa

Hygienia ja työturvallisuus ohjeita

Tuote sisältää sementtiä, joka veteen sekoitettuna, voi ärsyttää ihoa, silmiä ja limakalvoja nenässä ja kurkussa. Lue aina varoitusteksti pakkauksissa ennen työn aloittamista. Katso lisätietoja www.roth-nordic.fi tai skannaa QR-koodi.



5 7 0 2 0 0 1 0 9 8 7 9